

## Fiche Technique

# ARGENT 470C

Film solaire et sécurité 100 microns—Intérieur

### Description :

Le film solaire et sécurité ARGENT 470C, est ensemble de polyesters traités d' une épaisseur totale de 125 microns, et disposant de propriétés mécaniques similaires aux vitrages sécurisés (STADIP, SP4, SECURIT ... ).

Disposant d'une résistance à la rupture de 20Kg/cm et d'une élongation à la rupture de 125%, il constitue une **excellente solution**, de **protection du verre contre les chocs**, retardant les tentatives d'effraction, et en empêchant la propagation d'éclat de verre.

**Métallisé**, il permet de rejeter jusqu'à 70% de chaleur, vous permettant ainsi de mieux contrôler vos apports thermiques. Sa **métallisation**, inférieure à celle d'un ARGENT 480C ou 80C, permet tout de conserver une excellente luminosité.

Enfin, il dispose d'une excellente **résistance aux produits d'entretien traditionnels ou spécifiques aux environnements de production industriels** (acides, bases, javel ... ).

Intervenant depuis plusieurs années auprès des plus grands acteurs agroalimentaire, nous vous accompagnons également dans vos certifications IFS, BRC, HACCP, avec l'expérience des spécificités de cette activité.

### Conseils d'application :

Pose intérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	SUR ETUDE
Double vitrage teinté	NON
Double vitrage (LOW-E)	NON
Simple vitrage STADIP	SUR ETUDE
Double vitrage STADIP	NON

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de chocs thermique

### Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 10 ANS en pose intérieure contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

### Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection des vitrages contre l'effraction, les chocs et la propagation d'éclats de verre :

- Industrie Agro-alimentaire.
- Écoles.
- Gendarmerie / Police.
- Environnement de bureaux
- Particuliers

### Entretien :

Grâce au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

### CLASSEMENT AU FEU : M1

**Siège social :**  
647 rue de la Farnière  
69400 GLEIZE  
Tél : 04 74 66 89 81 - Fax : 04 74 09 08 66

Agence des ALPES  
647 rue de la Farnière  
69400 GLEIZE  
Tél : 06 81 32 89 36 - Fax : 04 74 09 08 66

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	44 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	68 %
Ratio solaire de Réflexion	43 %
Ratio solaire de Absorption	35 %
Ratio solaire de Transmission	22 %
Réduction d'éblouissement	68 %
Épaisseur	125 microns

**CLASSEMENT AU TEST DE RESISTANCE A L'IMPACT EN 12600 : 2B2**

### Exemples de réalisations :



Mairie de Rilleux-LaPape : 150 m2



Ville de Roussillon (38150) - Groupe Scolaire: 80 m2